

Fiche technique

05

Vernis

Usage intensif

Grâce à sa technologie microbilles, le **Vernis 05 Usage intensif** empêche les taches et les graisses d'adhérer sur les meubles et boiseries. Sa formulation unique évite au vernis de cloquer et garantit une protection durable. Facile à appliquer grâce à sa texture gélifiée, il ne coule pas et résiste durablement aux chocs et variations de température.

- Technologie microbilles Effet Perlant
- Cuisine, Pièces humides, Salle de Bains
- Spécial intérieur

1

Préparation

- **Bois anciens** : appliquer du décapant bois pour remettre le bois à nu et obtenir un bois net sans trace de vieilles finitions. Poncer au papier abrasif grain 80 à 120 puis dépoussiérer soigneusement.
- **Bois neufs ou remis à nu** : poncer avec un papier abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

2

Application

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau ou à la brosse plate en 3 couches bien garnies dans le sens des fibres du bois.
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H, poncer légèrement (abrasif grain 120 à 180) puis dépoussiérer soigneusement.
- Prendre quelques précautions les 10 premiers jours : pas de nettoyage, de chocs...

3

Entretien

Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.

05 | Vernis Usage intensif

Caractéristiques techniques


Type de résine	Résine haute performance
Densité	1,02 ($\pm$ 0,05 selon les teintes)
Consistance	Gélifiée
Temps de séchage (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 24H
Rendement	12 m ² au litre par couche
Aspect	Mat

Précautions & conservation


- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

Outils & nettoyage

Outils



Nettoyage des outils



FR/044/011



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Tech data

05

Varnish

Intensive use

Thanks to its microbead technology, the **Varnish 05 Intensive use** prevents stains and grease from adhering to furniture and woodwork. Its unique formulation prevents the varnish from blistering and guarantees long-lasting protection. Easy to apply thanks to its gel texture, it does not run and withstands knocks and temperature variations.

- Satin Sheen microbead technology
- Kitchen, Damp rooms, Bathroom
- Specially formulated for indoor use

1

Preparation

- **Old wood:** apply wood stripper to strip the wood so it's clean, with no trace of old finishes. Sand with 80-120-grit sandpaper, then dust thoroughly.
- **New or bare wood:** sand using fine sandpaper (120 grit). Dust thoroughly.
- If necessary, treat with a suitable wood-treatment product.

2

Application

- Ready to use, do not dilute.
- Stir well before use.
- Using a paint brush, apply 3 thick coats, following the direction of the wood grain.
- Between each coat: leave to dry for 2 hours, sand lightly (120-180-grit sandpaper) then dust thoroughly.
- For the first 10 days after treatment, avoid cleaning and take particular care to avoid knocks.

3

Maintenance

Clean with a damp (non-abrasive) sponge and mild detergent.

05 | Varnish Intensive use

Technical characteristics

Type of resin	High-performance resin
Density	1,02 ($\pm$ 0.05 depending on the colour)
Consistency	Gelled
Drying time (at 20°C)	Touch dry: 30 minutes Between coats: 2 hours Fully dry: 24 hours
Yiels	12m ² per liter per coat
Aspect	Matt

Precautions & storage

- Application on sound, clean and dry surfaces.
- Use only outdoors or in a well-ventilated area.
- Do not apply at a temperature below 12°C or above 25°C.
- Keep out of the reach of children.
- Store in the original packaging, carefully close after use.
- Store away from frost, heat and humidity.
- The safety data sheet for this product is available at www.syntilor.com

Tools & cleaning

Tools



Cleaning tools



FR/044/011



*Information in the emission level of volatile substances in indoor air, presenting a risk of toxicity by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Datenblatt

05

Lack

Intensivnutzung

Die Mikroperlen-Technologie der **Lacke 05 Intensivnutzung** verhindert das Anhaften von Flecken und Fett sowohl an Möbeln als auch auf Holz. Die einzigartige Textur verhindert, dass der Lack Blasen bildet und garantiert einen lang anhaltenden Schutz. Die gelartige Textur lässt sich leicht auftragen, verläuft nicht und ist gegen Stöße sowie Temperaturschwankungen dauerhaft widerstandsfähig.

- Mikroperlen-Technologie mit Perleffekt
- Für Küche, Feuchträume und Badezimmer
- Speziell für Innenräume

1

Vorbereitung

- **Altes Holz:** Tragen Sie einen Abbeizer auf das Holz auf, um den Untergrund von Schmutz und Lackresten zu befreien. Schleifen Sie es mit Schleifpapier der Körnung 80 bis 120 und entfernen Sie anschließend den Staub gründlich.
- **Neues oder blankes Holz:** Schleifen Sie die Oberfläche feinem Schleifpapier (Körnung 120). Entfernen Sie den Staub gründlich.
- Bei Bedarf tragen Sie ein geeignetes Holzpflegemittel auf.

2

Anwendung

- Der Lack ist gebrauchsfertig, nicht verdünnen.
- Mischen Sie ihn vor Gebrauch gut durch.
- Tragen Sie den Lack mit einem Pinsel oder Flachpinsel in drei gleichmäßigen Schichten in Richtung der Holzmaserung auf.
- Lassen Sie den Lack zwischen jedem Anstrich zwei Stunden lang trocknen. Schleifen Sie ihn dann leicht an (Körnung 120 bis 180). Anschließend entfernen Sie den Staub gründlich.
- Behandeln Sie den Lack in den ersten zehn Tagen vorsichtig: keine Reinigung, keine Stöße.

3

Pflege

Reinigen Sie den Lack mit einem feuchten (nicht scheuernden) Schwamm und einem milden Reinigungsmittel.

05 | Lack Intensivnutzung

Technische Daten

Harzart	Leistungsstarkes Harz
Dichte	1,02 ($\pm$ 0,05 je nach Farbton)
Konsistenz	Gelartig
Trocknungszeit (bei 20°C)	Zum Anfassen: 30 Minuten Zwischen den Anstrichen: 2 Stunden Vollständig : 24 Stunden
Ergiebigkeit	12 m ² pro Liter pro Anstrich
Optik	Matt

Vorsichtsmaßnahmen und Lagerung

- Nur auf sauberen, trockenen Oberflächen verwenden.
- Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.
- Nicht bei einer Temperatur unter 12 °C oder über 25 °C auftragen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- In der Originalverpackung lagern. Nach der Verwendung sorgfältig verschließen.
- Vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts steht auf www.syntilor.com zur Verfügung.

Werkzeuge und Reinigung

Werkzeuge



Werkzeugreinigung



FR/044/011



* Angaben zur Höhe der Emission flüchtiger Stoffe in die Raumluft, die ein Gesundheitsrisiko beim Einatmen darstellen, auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

TIKAMOON
contact@tikamoon.com
 +33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Ficha técnica

05

Barniz

Uso intensivo

Gracias a su tecnología de microesferas, el **Barniz 05 Uso intensivo** evita que las manchas y la grasa se adhieran a los muebles y a las carpinterías. Su formulación única evita que el barniz forme ampollas y garantiza una protección duradera. Este barniz, fácil de aplicar gracias a su textura de gel, no gotea y es resistente a los golpes y a los cambios de temperatura.

- Tecnología de microesferas con efecto repelente al agua
- Cocina, cuartos húmedos, cuartos de baño
- Especial para interior

1 Preparación

- **Madera antigua** : aplicar un decapante para madera para dejar la madera al descubierto y obtener una madera limpia sin restos de acabados antiguos. Lijar con papel de lija de grano 80 a 120 y a continuación retirar el polvo cuidadosamente.
- **Madera nueva o al descubierto** : lijar con papel de lija fino (grano 120). Eliminar el polvo cuidadosamente.
- Si fuera necesario, tratar con un producto adecuado para la madera.

2 Aplicación

- Listo para usar, no diluir.
- Remover bien antes de usar.
- Aplicar con un pincel o una brocha plana en tres capas en el sentido de las fibras de la madera.
- Entre cada capa: dejar secar durante dos horas, lijar ligeramente (grano 120 a 180) y a continuación eliminar el polvo cuidadosamente.
- Los 10 primeros días, tomar algunas precauciones como evitar la limpieza, los golpes...

3 Mantenimiento

Limpiar con una esponja húmeda (no abrasiva) y un detergente suave.

05 | Barniz Uso intensivo

Características técnicas


Tipo de resina	Resina de alto rendimiento
Densidad	1,02 ($\pm$ 0,05 según el color)
Consistencia	Gelatinosa
Tiempo de secado (a 20°C)	Al tacto : 30 minutos Entre capas : 2 horas Completo : 24 horas
Rendimiento	12 m ² por litro y por capa
Aspecto	Mate

Precauciones y conservación


- El producto se debe aplicar sobre soportes sanos, limpios y secos.
- Utilízalo solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- No apliques el producto a una temperatura inferior a 12 °C o superior a 25 °C.
- Mantenlo alejado del alcance de los niños.
- Consérvalo en el embalaje original y ciérralo bien después de usarlo.
- Guárdalo protegido de las heladas, del calor y de la humedad.
- La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.syntilor.com

Herramientas y limpieza

Herramientas



Limpieza de las herramientas



FR/044/011



*Información sobre el nivel de sustancias volátiles en el aire interior, que representa un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas)

TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Scheda tecnica

05

Vernice

Uso intensivo

Grazie alla sua tecnologia a microsfere, la **Vernice 05 Uso intensivo** aderisce perfettamente ai mobili e ai rivestimenti in legno. La sua formulazione unica impedisce alla vernice di fare bolle e garantisce una protezione duratura. Facile da applicare grazie alla consistenza gelificata, non cola e resiste in modo duraturo agli urti e alle variazioni di temperatura.

- Tecnologia a microsfere effetto perlescente
- Cucina, bagno, stanze umide
- Speciale per interni

1 Preparazione

- **Legni antichi:** applicare un sverniciatore per mettere a nudo il legno lavorando direttamente sulla superficie senza traccia di vecchie vernici. Levigare con carta abrasiva di grana da 80 a 120, quindi spolverare con cura.
- **Legno nuovo o messo a nudo:** passare una carta abrasiva fine (grana 120). Spolverare con cura.
- Se necessario, trattare con un prodotto adatto al trattamento del legno.

2 Applicazione

- Pronto all'uso, non diluire.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Applicare a pennello o con pennellessa su 3 mani abbondanti procedendo nel senso delle fibre del legno.
- Tra una mano e l'altra: lasciare asciugare 2 ore, levigare leggermente (carta abrasiva grana da 120 a 180), quindi spolverare con cura.
- primi 10 giorni osservare qualche precauzione: evitare di pulire la superficie, di sottoporla a urti, ecc.

3 Cura e manutenzione

Pulire con una spugna umida (non abrasiva) e un detergente neutro.

05 | Vernice Uso intensivo

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina	Resina a d alte prestazioni
Densità	1,02 ($\pm$ 0,05 in base ai colori)
Consistenza	Gel
Tempi di asciugatura (a 20°C)	Al tatto: 30 minuti Tra le mani: 2 ore Completa: 24 ore
Resa	12 m ² al litro per mano
aspetto	Opaco

Precauzioni e conservazione

- Applicare su superfici sane, pulite e asciutte.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nella confezione originale, chiudendola accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile sul sito www.syntilor.com

Attrezzi e pulizia

Attrezzi



Pulizia degli attrezzi



FR/044/011



*Informazioni sul livello di emissione delle sostanze volatili nell'aria in ambienti interni, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che parte da A+ (emissioni molto deboli) a C (emissioni forti)

TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non avranno come conseguenza alcuna garanzia fornita da parte della ditta, né una sua responsabilità per l'utilizzo dei propri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.