

Fiche technique

02

Huile biosourcée

Usage intensif

Véritable baume de soin, l'**huile biosourcée 02 usage intensif**, est spécialement conçue pour votre plan de travail en bois. Elle le nourrit et le protège face aux agressions répétitives du quotidien. Une formulation verte sans compromis sur la qualité.

- Tous types de bois
- Plan de travail
- Spécial intérieur

1

Préparation

- Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide d'un décapant ou d'un décireur bois, pour obtenir un bois net sans traces de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintes, peintures, etc.), puis poncer (abrasif grain 40, 60 puis 100).
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Les bois neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- Sur bois exotiques ou bois gras, dégraisser à l'acétone.

2

Application

- Bien agiter le bidon avant l'emploi.
- Appliquer en couches fines au pinceau.
- Essuyer le surplus avec un chiffon de coton (travailler dans le sens des fibres du bois) réservé uniquement à cet effet.
- Laisser sécher 2H puis égrener (grain 120) avant la couche suivante.
- Renouveler l'application, pour une bonne protection 3 couches sont nécessaires

3

Entretien

- Sur bois déjà huilés avec l'**huile biosourcée 02 usage intensif**, égrener au grain 120 puis appliquer une nouvelle couche très fine.
- Ne pas appliquer sur bois déjà huilé avec une huile traditionnelle.

02 | Huile biosourcée Usage intensif

Caractéristiques techniques

Type de résine	Huile en émulsion hautes performances
Densité	1,02
Consistance	Liquide fluide
Temps de séchage (à 20°C)	Au toucher : 1H Entre couches : 2H Complet : 12H
Rendement	20 m ² au litre par couche
Aspect	Mat

La déclaration environnementale de l'huile bio sourcée 02 usage intensif a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur le site www.syntilor.com

Précautions & conservation

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

Outils & nettoyage

Outils



Nettoyage des outils



TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Tech data

02 | Bio-based oil Intensive use

Tikamoon **Bio-based oil 02 Intensive use** is a genuine conditioning balm, specially designed for your wooden worktops. It nourishes and protects the wood from the repeated damage of everyday use. A green formulation with no compromise on quality.

- All types of wood
- Worktops
- For indoor use

1 Preparation

- Old woodwork should be stripped using wood stripper or wax remover, to ensure the wood is clean and free of stains (oil, polish and wax, old varnish, woodstain, paint, etc.), then sanded (sandpaper grade 40, 60 then 100).
- If necessary, use a suitable wood treatment product.
- New or bare wood should be finely sanded using sandpaper (120 grade). Dust thoroughly.
- For exotic or oily wood, degrease with acetone.

2 Application

- Shake the container well before use.
- Apply with a brush in thin coats.
- Wipe off the excess with a cotton rag (work in the direction of the wood grain) used only for this purpose.
- Leave to dry for 2 hours then sand lightly (120 grade) before applying the next coat.
- Repeat the application, 3 coats are needed to protect the wood properly.

3 Maintenance

- Maintenance, the sentence should read: For wood that has already been oiled with **Bio-based oil 02-intensive use**, sand lightly in the grain direction with 120 grit sandpaper, then apply a new, thin coat.
- Do not apply to wood that has already been treated with oil.

02 | Bio-based oil Intensive use

Technical specifications

Resin type	High-performance emulsified oil
Density	1,02
Consistency	Fluid liquid
Drying time (at 20°C)	Touch dry : 1 hr Between coats : 2 hrs Fully dry : 12 hrs
Coverage	20 m ² per liter per coat
Finish	Matt

The environmental product declaration for Bio-based oil 02 intensive use furniture oil has been filed on the site www.declaration-environnementale.gouv.fr and can be consulted on the site www.syntilor.com

Precautions & storage


- Apply to sound, clean and dry surfaces.
- Use outdoors or in a well-ventilated area only.
- Do not apply at a temperature below 12° C or above 25° C.
- Keep out of reach of children.
- Store in the original packaging, carefully close after use.
- Store away from frost, heat and humidity.
- The Safety Data Sheet for this product is available at www.syntilor.com

Tools & cleaning

Tools



Tool cleaning



TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Datenblatt

02

biobasiertes Öl

Intensivnutzung

Echter Pflegebalsam: Das **biobasierte Öl 02 Intensivnutzung** von tikamoon ist speziell für Ihre Arbeitsfläche aus Holz bestimmt. Es nährt das Holz und schützt es vor den wiederkehrenden Belastungen im Alltag. Eine umweltschonende Formel ohne Kompromisse bei der Qualität.

- alle Holzarten
- Arbeitsfläche
- speziell für drinnen

1 Vorbereitung

- Das alte Holz mithilfe von Beizmittel oder Wachsentsferner freilegen. So erhält man sauberes Holz ohne Schmutzflecken (von Öl, Politur, Wachs, altem Lack, Beize, Farbe usw.). Anschließend das Holz mit Schleifpapier abschleifen (erst 40er, dann 60er und schließlich 100er Körnung).
- Bei Bedarf ein geeignetes Holzbehandlungsmittel verwenden.
- Neues oder abgebeiztes bzw. entwachstes Holz mit Schleifpapier (120er Körnung) fein abschleifen. Gründlich abstauben.
- Exotische Hölzer oder Kienspan mit Aceton entfetten.

2 Anwendung

- Den Kanister vor der Verwendung gut schütteln.
- Mit dem Pinsel in dünnen Schichten auftragen.
- Die Rückstände mit einem nur dafür vorgesehenen Baumwolltuch entfernen (in Richtung der Holzfasern wischen).
- 2 h lang trocknen lassen und dann abschleifen (120er Körnung), bevor der nächste Anstrich erfolgt.
- Anwendung wiederholen – für einen guten Schutz sind 3 Anstriche erforderlich.

3 Pflege

Bei Hölzern, die bereits mit dem **biobasiertes Öl 02 Intensivnutzung** geölt sind: Mit 120er Körnung abschleifen und anschließend einen neuen, sehr dünnen Anstrich auftragen.

02 | biobasiertes Öl Intensivnutzung

Technische Daten

ART DES HARZES	Hochleistungs-Emulsionsöl
DICHTE	1,02
KONSISTENZ	Flüssigkeit
TROCKNUNGSZEIT (bei 20°C)	zum Anfassen : 1 h zwischen Anstrichen : 2 h Vollständig: : 12 h
ERGIEBIGKEIT	1 Liter = 20 m² pro Anstrich
OPTIK	matt

Die Umweltschutzklärung für das biobasiertes Öl 02 Intensivnutzung steht auf der Webseite www.declaration-environnementale.gouv.fr un kann auch auf unserer Webseite www.syntilor.com eingesehen werden.

Vorsichtsmaßnahmen und Lagerung


- Nur auf sauberen, trockenen Oberflächen verwenden.
- Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.
- Nicht bei einer Temperatur unter 12 °C oder über 25 °C auftragen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- In der Originalverpackung lagern. Nach der Verwendung sorgfältig verschließen.
- Vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts steht auf www.syntilor.com zur Verfügung.

Werkzeuge und Reinigung

Werkzeuge



Reinigen der Werkzeuge



TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Ficha técnica

02

Aceite de base biológica

Uso intensivo

El **aceite de base biológica 02 uso intensivo** tikamoon es un bálsamo de cuidado especialmente desarrollado para la madera. Nutre y protege la encimera de tus muebles de las repetitivas agresiones del día a día. Una formulación ecológica que no afecta la calidad.

- Todo tipo de maderas
- Encimeras
- Especial para interiores

1 Preparación

- En el caso de la madera antigua, en primer lugar, se debe decapar con decapante o desencerador para obtener una madera limpia sin rastros de manchas (aceites, encáusticos y ceras, barnices antiguos, colores, pinturas, etc.) y posteriormente se debe lijar (lija con un grano de 40 o 60 y luego de 100).
- Si fuese necesario, utiliza un producto para el tratamiento de la madera adaptado.
- La madera nueva o decapada se debe lijar finamente con una lija media (grano de 120). Quita el polvo con cuidado.
- La madera exótica o resinosa se debe desengrasar con acetona.

2 Aplicación

- Agita bien el bote antes de usar el producto.
- Aplica el aceite en capas finas con ayuda de un pincel.
- Limpia el exceso con un paño de algodón reservado únicamente para ello (trabaja en la dirección de la veta de la madera).
- Deja que se seque durante 2 horas y luego líjalo finamente (grano de 120) antes de aplicar la siguiente capa.
- Vuelve a aplicar el producto. Para garantizar una correcta protección, se deben aplicar 3 capas.

3 Mantenimiento

- En el caso de madera ya tratada con Aceite para **aceite de base biológica 02 uso intensivo**, líjela finamente (grano de 120) y luego aplica una nueva capa muy fina.
- No lo apliques sobre madera ya tratada con un aceite tradicional.

02 | Aceite de base biológica Uso intensivo

Características técnicas

Tipo de resina	Aceite en emulsión de alto rendimiento
Densidad	1,02
Consistencia	Líquido, fluido
Tiempo de decado (a 20 °C)	Para tocar : 1 hora Entre capas 2 horas Completo: 12 horas
Rendimiento	20 m² por litro por capa
Aspecto	Mate


Encontrarás la declaración medioambiental del **aceite de base biológica 02 uso intensivo** en la página web www.declaration-environnementale.gouv.fr y puedes consultarla en nuestra página web www.syntilor.com

Precauciones y conservación

- El producto se debe aplicar sobre soportes sanos, limpios y secos.
- Utilízalo solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- No apliques el producto a una temperatura inferior a 12 °C o superior a 25 °C.
- Mantenlo alejado del alcance de los niños.
- Consérvalo en el embalaje original y ciérralo bien después de usarlo.
- Guárdalo protegido de las heladas, del calor y de la humedad.
- La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.syntilor.com

Herramientas y limpieza

Herramientas



Limpieza de las herramientas



TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Scheda tecnica

02

Olio bio-based

Uso intensivo

L'olio bio-based 02 uso intensivo è un vero e proprio trattamento balsamico curativo che è stato appositamente sviluppato per trattare i piani di lavoro in legno. Li nutre e li protegge dalle ripetute insidie quotidiane. Una formula ecologica che non scende a compromessi in termini di qualità.

- Ideale per tutti i tipi di legno
- Piani di lavoro
- Specifico per uso interno

1

Preparazione

- Grazie allo Sverniciatore o al Decerante è possibile mettere a nudo vecchi rivestimenti, ed elementi in legno, per ottenere un legno pulito, privo di sporco e di tracce (oli, cere, lucidature, vecchie vernici, tinture, colori, pitture, ecc.) per poterlo poi levigare (carta abrasiva grana 40, 60 poi 100).
- Utilizzare un prodotto adeguato a trattare il legno se necessario.
- I legni nuovi o rimessi a nudo devono essere levigati finemente con una carta abrasiva fine (grana 120). Spolverare con cura.
- Per legni esotici o resinosi (fatwood) occorre sgrassare con acetone.

2

Applicazione

- Agitare energicamente la latta prima dell'uso.
- Applicare strati sottili con un pennello.
- Asciugare il prodotto in eccesso con un panno di cotone (procedendo nel senso delle fibre di legno) destinato esclusivamente a tale scopo.
- Lasciare asciugare per 2 ore e poi levigare (grana 120) prima della mano successiva.
- Ripetere l'applicazione. Per una buona protezione sono necessarie 3 mani.

3

Manutenzione

- Per quanto riguarda i legni già trattati con l'olio bio-based 02 uso intensivo, levigare (grana 120) e applicare un nuovo strato molto sottile.
- Non applicare su legno già trattato con olio tradizionale.

02 | Olio bio-based Uso intensivo

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina	Olio emulsione ad alte prestazioni
Densità	1,02
Consistenza	Liquido fluido
Tempo di asciugatura (a 20°C)	Al tatto: 1 ora Tra 2 mani: 2 ore Completa: 12 ore
Resa	20 m² al litro per strato
Aspetto	Opaco

La dichiarazione ambientale dell'olio bio-based 02 uso intensivo è stata depositata sul sito www.declaration-environnementale.gouv.fr ed è consultabile sul nostro sito www.syntilor.com

Pecauzioni e conservazione

- Applicare su superfici sane, pulite e asciutte.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nella confezione originale, chiudendola accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile sul sito www.syntilor.com

Attrezzi e pulizia

Attrezzi



Pulizia degli Attrezzi



TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non avranno come conseguenza alcuna garanzia fornita da parte della ditta, né una sua responsabilità per l'utilizzo dei propri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.